



Когда важен результат



SILVER LINE

АВТО КРАСКИ

mixon.ua

Краска для пластика

Bumper Paint



1 К структурная краска, предназначенная для ремонта бамперов, молдингов и других элементов из пластмассы. Обладает отличной адгезией к пластмассе и не требует нанесения специального грунта. Защищает поверхность от атмосферных и химических воздействий.

4 цвета

Подготовка поверхности:

Пластмассовые детали перед окраской необходимо очистить и обезжирить очистителем силикона Mixon Cleaner 770.

Разбавитель:

Разбавляется до 20 % акриловым разбавителем Mixon 740.

Время сушки:

14 часов при 20°C. 1 час при 60°C.


Инструкция по применению:

Краску необходимо тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя пистолетом диаметром сопла 1,6-1,8 мм под давлением 3-4 бар с интервалом между слоями 10 минут. Вязкость для распыления 55 сек. по DIN 4 при 20°C.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°C.

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка
M341-08G	Краска для пластика Bumper paint 0,75 л	черный	6 x 0,75 л
M341-08	Краска для пластика Bumper paint 0,75 л	серый	6 x 0,75 л



Краска для колесных дисков

Wheel Paint



Однокомпонентная краска для колесных дисков. Специально разработана для окраски стальных колесных дисков и декоративных колесных колпаков, также может быть использована для окраски различных деталей автомобиля. Высокая укрывающая способность и быстрое время сушки. Превосходная адгезия к грунтам наполнителям, одно-компонентным грунтам и предварительно очищенной и зашлифованной старой краске.

Подготовка поверхности:

Тщательно обезжирить очистителем силикона Mixon Cleaner 770. Отшлифовать абразивом P500-P600. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить.

Разбавитель:

Разбавляется до 10-20 % разбавителем Mixon Акрил или Mixon Thinner 780.

Нанесение:

Краску необходимо тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя пистолетом диаметром сопла 1,3 мм под давлением 2-3 бар с интервалом между слоями 10-15 минут. Вязкость для распыления 20-22 сек. по DIN 4 при 20°C. Не наносить при

температуре ниже +15°C и влажности воздуха выше 70 %. Расход: 10-15 м²/л (в один слой).

Время сушки:

14 часов при 20°C. 1 час при 60°C. Условия и время хранения: Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 36 месяца при температуре 20°C.

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка
310-01-08	Краска для дисков Wheel paint 0,8 л	серебряный	6 x 0,8 л

