



Шпатлевка универсальная KAPC UNI

Универсальная полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка. Обладает хорошей эластичностью и заполняющей способностью. Легко шлифуется. Идеально подходит для всех кузовных работ. Этой шпатлевкой можно выполнить весь объем работ до грунта. Цвет бежевый.

Поверхности, на которые можно использовать:

- Сталь.
- Алюминий.
- Дерево.
- Акриловые 2К грунты.
- Старое лаковое покрытие.

Внимание: Шпатлевку нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (Washprimer).

Подготовка поверхности:

- Металлическую поверхность необходимо отшлифовать методом «насухо» P80-120 и обезжирить.
- Алюминиевую поверхность обработать специальным волокном (скотч брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
- Грунт отшлифовать методом «насухо» P220-280.
- Старое лаковое покрытие отшлифовать методом «насухо» P220-280.

Пропорции смешивания:

Шпатлевка KAPC UNI – 100 частей по весу.

Отвердитель – 2-3 части по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем – от 4 до 6 мин. при 20°C.

Нанесение:

Соблюдая пропорции, перемешать компоненты до однородной консистенции. Наносить полиэфирную шпатлевку на зачищенные до металла поверхности держа шпатель под углом 60°. Сглаживать кромки.

Наносить шпателем толщиной слоя 3 мм с промежуточной просушкой.

Не наносить шпатлевку непосредственно на старые покрытия или на поверхности обработанные травящими грунтами.

В системах отвечающих наивысшим требованиям к коррозионной защите шпатлевку следует наносить на антикоррозионный грунт. Температура при нанесении от + 10°C до + 35°C.

Время сушки:

От 20 до 30 минут при 20°C.
10 минут при 60°C.

Шлифовка:

Шлифовку выполнить методом «насухо»:
начальную – P80-120; окончательную – P180-240;

На шпатлевку можно наносить:

- Шпатлевки полиэфирные.
- Жидкую шпатлевку.
- Акриловые, эпоксидные и нитро грунты.

Условия и время хранения:

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Огнеопасно. Вдыхание паров и пыли имеет вредное влияние: предупреждать распространение паров и пыли в воздух, оборудовать рабочую зону эффективной вентиляцией или применять подходящий респиратор.

Шпатлевка – 24 месяца при температуре 20°C.

Отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

Артикул	Наименование	Цвет	Упаковка
130-01-04	Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 0,4 кг	бежевый	18x0,4 кг
130-01-1	Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 1,0 кг	бежевый	8x1 кг
130-01-1,7	Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 1,7 кг	бежевый	6x1,7 кг



Очистить и отшлифовать поверхность



Обезжирить



100 частей шпатлевки на 2-3 части отвердителя




Шпатлевать



20-30 мин. при 23°C



10 мин.



1. P80-P120
2. P180-P240



Больше информации в тех. карте