MIXON

Коли важливий результат

CAR REFINISH

АНТИГРАВІЙ
МАСТИКА
ОЧИСНИК СИЛІКОНУ
ЗАТВЕРДЖУВАЧІ
РОЗЧИНАЧІ

mixon.ua

Антигравій

Mixon 550

СЕРЕДНЯ ЩІЛЬНІСТЬ

Призначений для обробки пофарбованих та незабарвлених металевих поверхонь. При нанесенні створює на поверхні захисне покриття, яке оберігає шар фарби від абразивного впливу піску, дрібного каміння, що вилітає з-під коліс при русі автомобіля та ін.

Поверхні, на які можна використовувати:

- Сталь.
- Алюміній.
- Поліефірні шпаклівки.
- Акрилові 2К ґрунти.

Підготовка поверхні:

- Металеву поверхню необхідно відшліфувати методом «насухо» Р80-120 та знежирити.
- Алюмінієву поверхню обробити спеціальним волокном (скотч Брайт Fine, скотч Брайт Very fine).
- Шпаклювання відшліфувати методом «насухо» Р120-240.
- Акрилові грунти 2К відшліфувати методом «насухо» Р360-400.

Час сушіння:

40-60 хвилин при 20°С товщини шару 100 мікрон.

Інструкція по застосуванню:

Перед нанесенням необхідно струсити упаковку. Наносити спеціальним фарбувальним пістолетом для антигравію в 2-3 шари з перервами між шарами 5 хвилин.

Умови та час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Термін зберігання 24 місяці за температури 20°С.

Артикул	Найменування	Колір	Упаковка
550-01-1	Антигравій Mixon 550 1 кг	чорний	6 х 1 кг
550-02-1	Антигравій Mixon 550 1 кг	сірий	6 х 1 кг
550-03-1	Антигравій Mixon 550 1 кг	білий	6 х 1 кг

Антигравій

Mixon 950

ВИСОКА ЩІЛЬНІСТЬ

Призначений для обробки пофарбованих та незабарвлених металевих поверхонь. При нанесенні створює на поверхні захисне покриття, яке оберігає шар фарби від абразивного впливу піску, дрібного каміння, що вилітає з-під коліс при русі автомобіля та ін.

Поверхні, на які можна використовувати:

- Сталь.
- Алюміній.
- Поліефірні шпаклівки.
- Акрилові 2К ґрунти.

Підготовка поверхні:

- Металеву поверхню необхідно відшліфувати методом «насухо» Р80-120 та знежирити.
- Алюмінієву поверхню обробити спеціальним волокном (скотч Брайт Fine, скотч Брайт Very fine).
- Шпаклювання відшліфувати методом «насухо» Р120-240.
- Акрилові грунти 2К відшліфувати методом «насухо» Р360-400.

Час сушіння:

40-60 хвилин при 20°С товщини шару 100 мікрон.

Інструкція по застосуванню:

Перед нанесенням необхідно струсити упаковку. Наносити спеціальним фарбувальним пістолетом для антигравію в 2-3 шари з перервами між шарами 5 хвилин.

Умови та час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Термін зберігання 24 місяці за температури 20°С.

Артикул	Найменування	Колір	Упаковка
950-01-1	Антигравій Mixon 950 1 л	чорний	6 х 1 л
950-02-1	Антигравій Mixon 950 1 л	сірий	6 х 1 л
950-03-1	Антигравій Mixon 950 1 л	білий	6 х 1 л

MIXON

Коли важливий результат

mixon.ua

Антигравій в аерозолі

Mixon 950

НОВИНКА

Еластичне антикорозійне покриття на основі каучуку та синтетичних смол. При нанесенні створює на поверхні захисне покриття, що оберігає поверхню від абразивної дії піску, дрібного каміння, що вилітає з-під коліс при русі автомобіля і т.д. Забарвлюється будь-якими видами лакофарбових матеріалів. Захищає пороги, двері, колісні арки та інші елементи автомобіля.

Застосування:

Очистити поверхню від бруду, іржі та жиру. Перед нанесенням струшувати балон протягом 1-2 хвилин. Наносити з відстані щонайменше 30-40 см у 2 шари з проміжком між шарами 10-15 хвилин.

Характеристики:

- Витрата 2-3 м^2.
- Час висихання 1-2 години.

Примітка:

Якщо вміст балона не було витрачено повністю, для його подальшого використання необхідно очистити клапан. Переверніть балон розпилювальною головкою вниз і розпиліть до знебарвлення струменя. В іншому випадку "антигравій" в клапані застигне, і використовувати його надалі буде неможливо.

Артикул	Найменування	Колір	Упаковка
950-01-05	Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл	чорний	12 х 0,5 л
950-02-05	Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл	сірий	12 х 0,5 л
950-03-05	Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл	білий	12 х 0,5 л

Мастика

Mixon 930

Тиксотропний склад, виготовлений на основі бітуму та смоли, що володіє хорошими антикорозійними та антигравійними властивостями. Склад має чудову адгезію і не втрачає еластичність. Стійкий до змін температури.

Використовується для захисту днища від механічних пошкоджень, спричинених влученням каміння. Захищає від корозії, має шумопоглинаючі властивості.

Характеристики:

Перед нанесенням мастику необхідно розбавити нітро розчинником 10-20%.
Час сушіння від 2 до 6 годин за температури 20°С.
Наносити пензлем або спеціальним пістолетом під тиском 5-6 бар.

Інструкція по застосуванню:

Наносити пензлем або спеціальним пістолетом під тиском 5-6 бар. Не підлягає фарбуванню.

Умови та час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Термін зберігання 24 місяці за температури 20°С.

Артикул	Найменування	Колір	Упаковка
930-01-2	Мастика Mixon 930 2,5 кг	чорний	4 х 2,5 кг
930-01-5	Мастика Mixon 930 5 кг	чорний	3 х 5 кг

Очисник силікону

Cleaner 770

Швидковипарний засіб для чищення. Застосовується для очищення поверхні перед забарвленням, з метою запобігання кратероутворенню та виникнення інших поверхневих дефектів.

Поверхні, на які можна використовувати:

- Сталь.
- Алюміній.
- Оцинкована сталь.
- Нержавіюча сталь.
- Пластмаса.
- Поліефірні шпаклівки.
- Ґрунти.
- Старе лакове покриття.

Інструкція по застосуванню:

Поверхню слід промити 2-3 рази. Щоразу використовувати чисту ганчірочку, що вбирає. Перед нанесенням шару слід почекати до повного випаровування змивки.

Артикул	Найменування	Колір	Упаковка
770-01-1	Очисник силікону Cleaner 770 1 л	безбарвний	12 х 1 л

Затверджувач акриловий

Hardener 720

Ізоціанатовий акриловий затверджувач, призначений для затвердіння акрилових двокомпонентних ґрунтів, лаків, високоглянсових акрилових 2К фарб.

Характеристики:

- Ізоціанатові затверджувачі відповідно до свого застосування діляться залежно від температури на:
- NORMAL 720 нормальний затверджувач використовується за температури від +18 до +25°С.
- SLOW 721 повільний затверджувач використовується при температурі від +15 до +20°С.
- FAST 722 швидкий затверджувач використовується при температурі від +25 до +35°С.

Артикул	Найменування	Тип	Упаковка
720-02-05	Затверджувач акриловий Hardener 720 0,5 л	нормал.	12 х 0,5 л
721-01-05	Затверджувач акриловий Hardener 721 0,5 л	повільний	12 х 0,5 л
722-01-05	Затверджувач акриловий Hardener 722 0,5 л	швидкий	12 х 0,5 л
720-01-1	Затверджувач акриловий Hardener 720 1 л	нормал.	12 х 1 л

Розріджувач акриловий

Thinner 740

Акриловий розріджувач, розроблений для акрилових двокомпонентних ґрунтів, лаків та акрилових високоглянцевих 2К фарб

Характеристики:

- Акрилові розріджувачі відповідно до свого застосування діляться залежно від температури на:
- NORMAL 740 нормальний затверджувач використовується за температури від +18 до +25°С.
- SLOW 741 повільний затверджувач використовується при температурі від +15 до +20°С.
- FAST 742 швидкий затверджувач використовується при температурі від +25 до +35°С.

Артикул	Найменування	Тип	Упаковка
740-01-1	Розріджувач акриловий Thinner 740 1 л	нормал.	12 х 1 л
741-01-1	Розріджувач акриловий Thinner 741 1 л	повільний	12 х 1 л
742-01-1	Розріджувач акриловий Thinner 742 1 л	швидкий	12 х 1 л

Розріджувач для баз металік

Thinner 780

НОВИНКА

Універсальний розріджувач для баз з ефектом металік

Артикул	Найменування	Упаковка
780-02-05	Розріджувач для баз металік Thinner 780 0,5 л	12 х 0,5 л
780-01-1	Розріджувач для баз металік Thinner 780 1 л	12 х 1 л

Розріджувач синтетичний

Thinner 760

Спеціальний синтетичний розріджувач розроблений спеціально для синтетичних високоглянцевих фарб.

Характеристики:

- Синтетичні розріджувачі відповідно до свого застосування діляться залежно від температури на:
- NORMAL 760 нормальний розріджувач використовується за температури від +18 до +25°C.
- SLOW 761 повільний розріджувач використовується при температурі від +15 до +20°C.
- FAST 762 швидкий розріджувач використовується при температурі від +25 до +35°C.

Артикул	Найменування	Тип	Упаковка
760-02-05	Розріджувач синтетичний Thinner 760 0,5 л	нормал.	12 х 0,5 л
760-01-1	Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л	нормал.	12 х 1 л
761-01-1	Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л	повільний	12 х 1 л
762-01-1	Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л	швидкий	12 х 1 л