MIXON

Коли важливий результат

# SILVER LINE

## АВТО ЛАКИ

mixon.ua

Коли важливий результат

mixon.ua

Автолак

# Clearcoat MS

2К акриловий безбарвний лак. Має відмінну механічну, хімічну та атмосферну стійкість. Має високий рівень блиску, швидко сохне і забезпечує довгостроковий захист фарби. Легке нанесення, гарне розтікання та швидке висихання полегшує роботу.

## СЕРЕДНІЙ СУХИЙ ЗАЛИШОК

### Пропорції змішування:

- Лак Clearcoat 231 – 2 частини за обсягом.
- Затверджувач Mixon 725, 726, 727 - 1 частина за обсягом.
- Розріджувач Mixon 740 - 10-15% від об'єму суміші.
- Час нанесення від моменту змішування з затверджувачем – 1 година при 20°C.

### Час сушіння:

14 годин за 20°C. 45 хвилин за 60°C.

### Інструкція по застосуванню:

Дотримуючись пропорцій, перемішати компоненти до однорідної консистенції. Наносити в 2-3 шари пістолетом з діаметром сопла 1,3-1,4 мм під тиском 3-4 bar з інтервалом між шарами 5-10 хвилин. В'язкість для розпилення 16-18 сек. DIN 4 при 20°C. Товщина одного шару 20-30 мікронів.

### Умови та час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Лак – 24 місяці за нормальної температури 20°C. Затверджувач – 18 місяців за температури 20°C.

| Артикул | Найменування | Колір | Упаковка |
|---|---|---|---|
| PR-231-08 | Автолак SILVER LINE MS 0,8 л | безбарвний | 6 х 0,8 л |
| PR-725-04 | Отвердитель SILVER LINE HARDENER MS 0,4 л | безбарвний | 6 х 0,4 л |

Mixon ClearCoat MS

Пропорції: Лак - 2 частини Затв. - 1 частина

Розріджувач Mixon 740 - 10-15%

Din4/20ºC 16-18 сек.

2-3 шари ø 1,3-1,4 3-4 bar

5-10 хв. при 20ºC

14 г./20ºC 45 хв./60ºC

Більше інформації в тех. карті

Коли важливий результат

mixon.ua

Автолак

# Clearcoat HS

2К акриловий високоглянцевий безбарвний лак із високим вмістом сухого залишку. Має відмінну механічну, хімічну та атмосферну стійкість. Лак добре розтікається і має відмінний блиск. Наноситься товщиною у два шари. Після висихання швидко та легко полірується

## ВИСОКИЙ СУХИЙ ЗАЛИШОК

### Пропорції змішування:

- Лак Clearcoat 241 – 2 частини за обсягом.
- Затверджувач М 725 – 1 частина за обсягом.
- Розріджувач Mixon 740 - 10-15% від об'єму суміші.
- Час нанесення від моменту змішування з затверджувачем 1 годину при 20°С.

### Час сушіння:

14 годин за 20°С. 45 хвилин за 60°С.

### Інструкція по застосуванню:

Дотримуючись пропорцій, перемішати компоненти до однорідної консистенції. Наносити в 2-3 шари пістолетом з діаметром сопла 1,3-1,4 мм під тиском 3-4 bar з інтервалом між шарами 5-10 хвилин. В'язкість для розпилення 16-18 сек. DIN 4 при 20°С. Товщина одного шару 20-30 мікронів.

### Умови та час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Лак – 24 місяці за нормальної температури 20°С. Затверджувач – 18 місяців за температури 20°С.

| Артикул | Найменування | Колір | Упаковка |
|---|---|---|---|
| PR-241-08 | Автолак Silver Line HS 0,8 л | безбарвний | 6 х 0,8 л |
| PR-726-04 | Отвердитель Silver Line Hardener HS 0,4 л | безбарвний | 6 х 0,4 л |

Mixon ClearCoat MS

Пропорції: Лак - 2 частини Затв. - 1 частина

Розріджувач Mixon 740 - 10-15%

Din4/20°C 16-18 сек.

2 шари ø 1,3-1,4 3-4 bar

5-10 хв. при 20°C

14 г./20°C 45 хв./60°C

Більше інформації в тех. карті